

CORROSTOP 2741 & 2746

Rodzaj produktu

Farba antykorozyjna do metalu.

Przeznaczenie

Do ochrony i zdobienia powierzchni metalowych we wnętrzach i na zewnątrz. Produkt jest doskonały również do podłoży drewnianych.

Cechy szczególne

- Nie wymaga podkładu
- Nie wymaga usuwania mocno przylegającej rdzy ani starej farby
- Tworzy wyjątkowo trwałą powłokę, odporną na czynniki atmosferyczne
- Daje maksymalną ochronę przed rdzą
- Dobrze wysycha nawet w niskich temperaturach
- Zastosowane pigmenty przeciwrdzewne zwiększają właściwości ochronne farby
- Elastyczna
- Nie zawiera ołowiu ani chromu

Kolor

Młotkowy		Błyszczący	
7284 - Jasnoszary	7279 - Czarny	7797 - Biały	7779 - Czarny
7286 - Ciemnoszary		7715 - Aluminium	7726 - Ciemnoniebieski
7264 - Czerwony		7786 - Ciemnoszary	7736 - Jasnozielony
7236 - Ciemnozielony	7777 - Czarny matowy	7765 - Czerwony	
7276 - Brązowy		7737 - Ciemnozielony	
		7776 - Brązowy	

Dane techniczne

Spoivo

Alkid modyfikowany uretanem.

Pigmenty

Przeciwrdzewne, wolne od chromu i ołowiu.

Połysk

2741 - Młotkowy

2746 - Błyszczący

Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 50%)

Pyłosuchość: młotkowy po ok. 1 godz.; błyszczący po ok. 2 godz.

Nakładanie kolejnej warstwy - w dowolnym momencie, jednak dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (zwykle 8 godz. dla wersji młotkowej, 16 godz. dla błyszczącej).

Pełne utwardzenie powłoki po ok. 7 dniach.

	Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Zapach
2741	Benzyna lakowa	ok. 1,0	53-61	10,5 m ² /l	Rozpuszczalnika
2746	Benzyna lakowa	ok. 1,07	63-70	10,5 m ² /l	Rozpuszczalnika

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- Malowane podłoże musi wykazywać temperaturę o minimum 3°C wyższą od punktu rosy.
- Usunąć luźne warstwy starej farby i rdzy oraz pył i wszelkie naloty, za pomocą papieru ściernego, drucianej szczotki lub piaskowania.
- Środkami zasadowymi (np. detergentami) usunąć tłuszcz, olej i inne zanieczyszczenia.
- Mocno przylegające powłoki starej farby przetrzeć papierem ściernym w celu zapewnienia właściwej przyczepności.
- Przed malowaniem powierzchnia musi być czysta i sucha.
- Cynk, aluminium i powierzchnie galwanizowane zagruntować BONDEX UNIVERSAL PRIMER.
- Nakładać 2 warstwy.
- Nanosić pędzlem o długim, naturalnym włosiu, wałkiem o krótkim (6-8 mm) runie albo metodą natryskową.
- Natrysk powietrzny dla wersji błyszczącej i młotkowej: dysza 1,2 - 1,8 mm, ciśnienie 2 - 4 bary, rozcieńczenie benzyną lakową maks. 20%.

- Natrysk bezpowietrzny wyłącznie dla wersji błyszczącej: dysza 0,23 - 0,33 mm, ciśnienie 150 - 200 barów.
- W czasie malowania temperatura powietrza, podłoża i produktu musi zawierać się pomiędzy 5°C a 35°C, wilgotność względna poniżej 85%.

Rozcieńczanie

Maksymalnie do 10%, benzyną lakową.

Przy natrysku powietrznym - jak wyżej.

Czyszczenie narzędzi

Benzyną lakową.

Trwałość

5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz temperaturą poniżej 5°C lub 35°C.

Produkt posiada atest PZH

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu

(kat.i, pkt.9): 600 g/l (2007) 500 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 391(młotkowy) 430 (błyszczący) g/l LZO.

2741 i 2746	0,25 l	0,75 l	2,5 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	6	2

