

Rodzaj produktu

Akrylowa farba do ścian zewnętrznych.

Przeznaczenie

Wszelkie podłoża mineralne, szczególnie na zewnątrz.

Polecana również do pomieszczeń wilgotnych.

Cechy szczególne

- O wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych, chroni przed ekstremalnymi i zmiennymi warunkami
- O niskiej nasiąkliwości, tworzy barierę ochronną przed penetrowaniem ścian i murów przez wodę
- Paroprzepuszczalna, konserwuje strukturę ścian, umożliwia oddychanie podłoża - 176 g/m² x 24h
- O wysokiej sile krycia, zapewnia doskonały efekt już po nałożeniu pierwszej warstwy
- Odporna na ścieranie, zmywalna
- Gwarantuje trwałość koloru

Kolor

033 - Bronzyt	037 - Piaskowiec	063 Cyrkon	800 - Biały
034 - Dolomit	038 - Wezuwian	064 Granit	
035 - Kwarc	039 - Celestyn	065 Krzemień	Baza 10 - umożliwia
036 - Oliwin	040 - Kalcyt	066 Marmur	uzyskanie ok. 1000 kolorów

Dane techniczne**Spoivo**

Kopolimer akrylowy.

Pigmenty

Dwutlenek tytanu.

Organiczne i nieorganiczne.

Połysek

Matowy - ok. 3,5 przy kącie 60°.

Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 1 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po 24 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Łepkość (E1, 20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,4	ok. 52	6-10 m ² /l, w zależności od podłoża	45	Nieznacznym

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe.
- Słabo przylegające warstwy starej farby należy usunąć.
- Brud i tłuszcz, jak również podłoża kredujące zmyć wodą i mydłem.
- Odpowiednim środkiem grzybobójczym usunąć pleśń i grzyby.
- Wszelkie ubytki lub pęknięcia naprawić wypełniaczem cementowym lub akrylowym.
- Na podłożach kredujących, a także z nowego betonu lub cementu zastosować podkład BONDEX PRIMER lub BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY.
- Nakładać 1-2 warstwy.
- Nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
- Na świeże podłoża mineralne nakładać po minimum 30 dniach.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C i wilgotności względnej przekraczającej 80%.
- Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.

Rozcieńczanie

Wodą, maksymalnie 5-10% jedynie pierwszą warstwę.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

Trwałość

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C

Produkt posiada atest PZH

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81913:1998

Wartość graniczna LZ0 w g/l dla tego produktu (kat.a, pkt.1): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 1 g/l LZ0.

2755	2,5 l	10 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1
baza 10	2,25 l	9 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1

