

## LAZURA DO DREWNA 4279



# BONDEx

### Rodzaj produktu

Lazura do wszystkich rodzajów drewna, na zewnątrz.

### Przeznaczenie

Wszelkie podłoża drewniane na zewnątrz. Polecana do trwałego zabezpieczenia drewna konstrukcyjnego, stolarki otworowej, mebli ogrodowych, jak również do fasad domów, płotów, bram itp.

### Cechy szczególne

- Zabezpiecza, konserwuje i dekoruje
- Odporna na działanie wilgoci - nie wchłania wody
- Dzięki zastosowanym filtrom, odporna na działanie promieni UV
- Trwała i elastyczna - nie łuszczy się i nie pęka
- Niewrażliwa na działanie grzybów
- Wysoce pigmentowana - zapewnia jednolity i trwały kolor
- Zawartość żywic zapobiega wymywaniu substancji ochronnych oraz tworzy na podłożu film ułatwiający konserwację

### Kolor

7802 - Calvados	7810 - Palisander
7803 - Sosna oregoińska	7811 - Heban
7804 - Tek	7812 - Grusza
7808 - Orzech laskowy	7813 - Makasar
7809 - Mahoń	9990 - Bezbarwny

### Dane techniczne

#### Spoivo

Żywicza alkidowa.

#### Pigmenty

Organiczne i nieorganiczne.

#### Dodatki specjalne:

Dichlofluanid.

### Czas schnięcia (temp. 23°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 6 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po 14 godz.

Całkowita suchość po 24 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (Ø4, 20°C)	Zapach
Benzyna lakowa	0,8 - 0,9	ok. 33%	10 - 16 m <sup>2</sup> /l. <small>w zależności od podłoża</small>	10 s	Rozpuszczalnika

### Sposób użycia

- Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe.
- Dopuszczalna wilgotność drewna miękkiego 15%, drewna twardego 12%.
- Zabrudzenia, ślady grzybów, alg i pleśni należy usunąć.
- Stare, kryjące powłoki malarskie i lakiernicze muszą zostać wyszlifowane do surowego drewna.
- Dla osiągnięcia najlepszych efektów ochronnych, surowe drewno zaleca się zagruntować preparatem Bondex Wood Preserver lub Bondex Konstruktor.
- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- Nakładać 2 - 3 warstwy, pędzlem, metodą natryskową lub zanurzeniową.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C i wilgotności względnej przekraczającej 80%.
- Przeszlifowanie drobnym papierem ściernym między warstwami zapewnia wysoką estetykę powłoki.
- Bezbarwnej LAZURY DO DREWNA używać wyłącznie do rozjaśniania odcieni (maks. 25%) lub jako ostatniej powłoki wykończeniowej.

### Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać.

### Czyszczenie narzędzi

Benzyną lakową, bezpośrednio po użyciu.

### Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temp. powyżej 5°C.

### Trwałość

5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

### Produkt posiada atest PZH

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat.e, pkt. 5): 500 g/l (2007) 400 g/l (2010).

Produkt ten zawiera maks. 399 g/l LZO.

4279	0,75 l	2,5 l	5 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	2	2

