

## LOTOS WHITE 2757

# BONDEX

### Rodzaj produktu

Lateksowa farba do ścian wewnątrz pomieszczeń.

### Przeznaczenie

Zdobienie podłoża otynkowanych, z płyt gipsowo-kartonowych i betonu, wewnątrz pomieszczeń. Farba jest zalecana do pomieszczeń, w których konieczne jest częste mycie ścian, łazienek, kuchni, przedpokojów itp. Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, również placówkach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia, a także zakładach przemysłowych i magazynach, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

### Cechy szczególne

- Łatwa aplikacja
- Doskonałe krycie (97,6%)
- Tworzy powłokę o wysokim stopniu bieli
- Jest paroprzepuszczalna, ułatwia oddychanie podłoża - 212 g/m<sup>2</sup> x 24h
- Gwarantuje trwałą, odporną na zasady powłokę, pozwalającą na wielokrotne mycie ścian, bez uszczerbku dla ich wyglądu zmywalność: 3000 cykli
- Odporna na pleśń, nie żółknie

### Kolor

800 - Biały

### Dane techniczne

#### Spoivo

Kopolimer octanu winylu i etylenu (EVA).

#### Pigmenty

Dwutlenek tytanu.

Organiczne i nieorganiczne.

#### Poływo

Matowy: 2,5 - 6 przy kącie 60°

**Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 60%)**

Pyłosuchość po ok. 1 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po ok. 2 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (E1, 20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,4	ok. 49	ok. 10 m <sup>2</sup> /l	55-60	Nieznaczny

### Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- Słabo przylegające warstwy starej farby należy usunąć.
- Odpowiednim środkiem grzybobójczym usunąć pleśń i grzyby.
- Brud i tłuszcz, jak również podłoża kredujące zmyć wodą i mydłem.
- Podłoża, które mogą powodować przebarwienia (np. z nikotyny) na farbie nawierzchniowej, należy uszczelnić farbą podkładową BONDEX UNIVERSAL PRIMER.
- Na podłoża silnie kredujące można zastosować podkład BONDEX PRIMER lub BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY.
- Przed malowaniem powierzchnia musi być czysta, sucha i zdrowa.
- Nakładać 1-2 warstwy.
- Nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub wilgotności względnej przekraczającej 80%.

### Rozcieńczenie

Pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%. Drugą warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.

### Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

### Trwałość

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

### Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

### Produkt posiada atest PZH.

Wyrób zgodny z normą PN-C-81914:2002

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu

(kat.a, pkt.1): 75g/l (2007) 30 g/l (2010).

Produkt ten zawiera maks. 1 g/l LZO.

2757	2,5 l	5 l	10 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1	1

