

# BONDEX

## PODŁOGA 3483

### Rodzaj produktu

Trudno ścieralna farba ogólnego stosowania, do wnętrz i na zewnątrz.

### Przeznaczenie

Do malowania podłóg drewnianych we wnętrzach oraz betonowych we wnętrzach i na zewnątrz.

### Uwaga!

Podłoga betonowe na zewnątrz muszą być odizolowane od gruntu. Nie zaleca się stosowania w miejscach narażonych na działanie kwasów spożywczych.

### Cechy szczególne

- Tworzy wyjątkowo trwałą powłokę, odporną na ścieranie i zmywanie
- Niewrażliwa na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych
- Doskonała na tarasy i balkony
- Zalecana do garaży, warsztatów oraz delikatnie użytkowanych hal przemysłowych i handlowych
- Ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości
- Odporna na detergenty i okresowe działanie olejów mineralnych

### Kolor

- 206 - Jasnoszary
- 524 - Zielony
- 740 - Czerwonobrazowy
- 235 - Ciemnoszary

### Dane techniczne

#### Spoivo

Żywica poliuretanowo-alkidowa.

#### Pigmenty

Organiczne i nieorganiczne.

#### Połysk

Półbłyszczący: 45 - 55 przy kącie 60°.

#### Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 4 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po 24 godz.

W pierwszym tygodniu po malowaniu należy użytkować ostrożnie i nie zmywać powierzchni wodą.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (Ø 4, 20°C)	Zapach
Benzyna lakowa	ok. 1,5	ok. 14	ok. 12 m <sup>2</sup> /l	>100 s	Rozpuszczalnika

### Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- W przypadku powierzchni uprzednio malowanych usunąć luźne części starych powłok i całość odtłuścić.
- Podłogi betonowe powinny być sezonowane przez 1 rok. Zaprawki malować po 28 dniach od wyschnięcia.
- Przed malowaniem podłoga musi być czyste, suche, zdrowe i odtuszczone.
- Nakładać 2 warstwy.
- Nanosić pędzlem lub wałkiem zależnie od stanu powierzchni i żądanego wykończenia.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub wilgotności względnej przekraczającej 80%.

### Uwagi

- Nie należy nakładać zbyt grubej warstwy, gdyż może to opóźnić czas schnięcia.

### Rozcieńczenie

Stosując na podłożach silnie absorpcyjnych pierwszą warstwę należy nakładać farbą rozcieńczoną benzyną lakową maks. w 15%.

### Czyszczenie narzędzi

Benzyną lakową.

### Trwałość

5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

### Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

### Produkt posiada atest PZH

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81607: 1998

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat.i, pkt.9): 600 g/l (2007) 500 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 430 g/l LZO.



<b>3483</b>	0,75 l	5 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	1