

Rodzaj produktu

Półmatowa emalia akrylowa.

Przeznaczenie

Do zdobienia i ochrony wszelkich podłoży na zewnątrz i we wnętrzach - drewnianych, metalowych, mineralnych oraz z twardego PCV.

Cechy szczególne

- Silnie kryjąca
- Tworzy mocną, mikroporową, przepuszczalną dla pary wodnej powłokę
- Wyjątkowo odporna na niszczące działanie czynników atmosferycznych
- Odporna na deterenty oraz szorowanie
- Doskonale przyczepna do podłoża, elastyczna - nie łuszczy się i nie pęka
- Łatwa w użyciu, nie kapie

Kolor

800 - Biały

345 - Jasnobezowy

745 - Czerwonobrazowy

707 - Brązowy

758 - Ciemnobrązowy

568 - Ciemnozielony

893 - Czarny

Nowe kolory

001 - Anturium

005 - Gerbera

006 - Herbaciana róża

010 - Magnolia

016 - Storzcyk

018 - Szafirek

021 - Aksamitka

022 - Arum

023 - Eukomis

025 - Petunia

Bazy: 10, 20, 30, 40 umożliwiają barwienie na ponad 1700 kolorów.

Dane techniczne

Spoivo

100% akryl.

Pigmenty

Organiczne i nieorganiczne.

Połysek

Półbłyszczący - ok. 45, przy kącie 60°.

Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 1 godz.

Nakładanie kolejnej warstwy po 6-8 godz.

Należy poczekać 48 godz. przed zamknięciem świeżo malowanych okien.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (E1, 20C)	Zapach
Woda	ok. 1,2	65	8-10 m ² /l	ok. 60	Nieznaczny

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać.
- Z powierzchni drewnianych usunąć ślady żywicy, sinizny i pleśni, a także luźne części starych powłok malarskich i lakierniczych. Całość przeszlirować.
- Dopuszczalna wilg. drewna miękkiego - 15%, twardego - 12%.
- Surowe drewno na zewnątrz należy zagruntować preparatem BONDEX WOOD PRESERVER lub BONDEX KONSTRUKTOR
- Powierzchnie metalowe należy odtłuścić, a ślady rdzy usunąć. Zaleca się użycie środka antykorozyjnego jako podkładu.
- Na podłoża z cynku, galwanizowanej stali oraz PCV zastosować farbę podkładową BONDEX UNIVERSAL PRIMER.
- Przed malowaniem powierzchnia musi być czysta, zdrowa i sucha.
- Nakładać 2 warstwy pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
- Nie używać w temp. poniżej 5°C lub wilgotności powyżej 80%.
- Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać. Wyłącznie przy metodzie natryskowej - 10% wodą.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

Trwałość

5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C

Produkt posiada atest PZH

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81907:2003

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat.e, pkt.5): 150 g/l (2007) 130 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 50 g/l LZO.

2750	0,75 l	2,5 l*
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	2
bazy 10-40	0,75 l	2,25 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	2

*biała



Produkt rekomendowany przez:

