

**Rodzaj produktu**

Akrylowo - alkidowa farba elewacyjna.

**Przeznaczenie**

Do malowania wszelkich podłoży mineralnych na zewnątrz.

**Cechy szczególne**

- Silnie kryjąca (97,8 %)
- Doskonale przyczepna do podłoża, również lekko kreuującego
- Tworzy powłokę o wyjątkowej odporności na wodę i szkodliwe działanie czynników atmosferycznych
- Niewrażliwa na grzyby i pleśń
- Przepuszcza parę wodną - 31 g/m<sup>2</sup> x 24h (wg PN minimum 10 g/m<sup>2</sup> x 24h)
- Odporna na starzenie się - 4 (wg PN minimum 3)
- Doskonale biała - 84,4 (wg PN minimum 75)
- Odpowiednia do renowacji starych powierzchni
- Zalecana również do ścian wewnętrznych w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności
- Odporna na szorowanie, zmywalność - 6000 cykli
- Hydrofobowa (odpycha wodę)
- Wolna od amoniaku

**Kolor**

800 - Biały

Bazy: 10, 20, 30, 40 umożliwiające barwienie na ponad 1700 kolorów.

**Dane techniczne****Spoivo**

Kopolimer akrylowy i żywica alkidowa.

**Pigmenty**

Dwutlenek tytanu, tlenki żelaza i odporne na światło pigmenty organiczne.

**Połysek**

Matowy - ok. 3,5 przy kącie 60°

**Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 60%)**

Pyłosuchość po ok. 1 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po 24 godz.

Całkowita suchość po 1 do 2 dni.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (E1, 20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,32	ok. 55	6-10 m <sup>2</sup> w zależności od podłoża	ok. 41	Nieznaczący

**Sposób użycia**

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- Słabo przylegające warstwy starej farby należy usunąć.
- Odpowiednim środkiem grzybobójczym usunąć pleśń i grzyby.
- Brud i tłuszcz, jak również podłoża kreuujące zmyć wodą i mydłem.
- Na podłoża lekko kreuujące można zastosować podkład BONDEX PRIMER lub BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY.
- Na podłożach mocno zasadowych należy zastosować podkład z BONDEX ELEWACJA.
- Przed malowaniem powierzchnia musi być czysta, sucha i zdrowa.
- Nakładać 2 warstwy, pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub wilgotności względnej przekraczającej 80%.

**Uwagi**

- Przy natrysku stosować ciśnienie 150-180 barów i dyszę o średnicy 0,53-0,66 mm.
- Na świeże tynki mineralne nakładać po minimum 30 dniach od wyschnięcia.

**Rozcieńczanie**

Pierwszą warstwę można rozcieńczyć maks. w 5 - 10%.

Drugą warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.

**Czyszczenie narzędzi**

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

**Trwałość**

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

**Sposób przechowywania**

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

**Produkt posiada atest PZH**

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81913:1998

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu

(kat.a, pkt.3): 75 g/l (2007) 40 g/l (2010).

Produkt ten zawiera maks. 40 g/l LZO.

<b>2728 biała</b>	5 l	10 l	
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1	
<b>bazy 10-40</b>	2,25 l	4,5 l	9 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1	1

