

Rodzaj produktu

Akrylowa farba emulsyjna.

Przeznaczenie

Zdobienie podłoża otynkowanych, z płyt gipsowo-kartonowych i betonu, wewnątrz pomieszczeń.

Na innych podłożach np. na tapecie przed użyciem należy wykonać próbę.

Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności

publicznej - również placówkach oświatowo - wychowawczych i służby zdrowia, a także zakładach przemysłowych i magazynach, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Cechy szczególne

- Doskonale kryjąca (96,2%)
- Pozwala na mycie ścian, zmywalność - 800 cykli
- Tworzy trwałą powłokę, przepuszczalną dla pary wodnej - 161 g/m² x 24h (wg PN minimum 40 g/m² x 24h)
- Doskonale biała - 84,8 (wg PN minimum 75)
- Nie żółknie, odporna na starzenie się: 4 - 5 (wg PN minimum 3)
- Szybko schnąca - pozwala na nałożenie drugiej warstwy już po 1-2 godz.

Kolor

800 - Białą

Baza 10, umożliwiającą barwienie na ponad 1000 kolorów.

Dane techniczne**Spoivo**

Kopolimer akrylowy i kopolimer etylenu z octanem winylu (EVA).

Pigmenty

Dwutlenek tytanu, organiczne i nieorganiczne.

Połysek

Matowy - ok. 3,1 przy kącie 60°.

Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 1 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po 1 - 2 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (E1, 20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,44	ok. 46	ok. 10 m ² /l	ok. 53	Nieznaczný

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- Słabo przylegające warstwy starej farby należy usunąć.
- Odpowiednim środkiem grzybobójczym usunąć pleśń i grzyby.
- Brud i tłuszcz, jak również podłoża kredujące zmyć wodą i mydłem.
- Podłoża, które mogą powodować przebarwienia (n.p. z nikotyny) na farbie nawierzchniowej, należy uszczelnić farbą podkładową BONDEX UNIVERSAL PRIMER.
- Na podłoża silnie kredujące można zastosować podkład BONDEX PRIMER lub BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY.
- Przed malowaniem powierzchnia musi być czysta, sucha i zdrowa.
- Nakładać 2 warstwy.
- Nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub wilgotności względnej przekraczającej 80%.

Rozcieńczanie

Na podłożach uprzednio nie malowanych, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą, maksymalnie w 10%, zależnie od absorpcyjności podłoża. Drugą warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

Trwałość

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

Produkt posiada atest PZH**Wyrób zgodny z normą: PN-C-81914:2002****Współczynnik odbicia światła****PN-ISO 7724/1-3 Farby i Lakier. Kolorymetria**

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat.a, pkt.1): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010).

Produkt ten zawiera maks. 1 g/l LZO.

2725	2,5 l	5 l	10 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1	1
baza 10	2,25 l	4,5 l	9 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1	1

