

# ECO PARQUET VARNISH 4436 + UTWARDZACZ 2730

# BONDEX

## Rodzaj produktu

Wodny, akrylowo - poliuretanowy lakier parkietowy.

## Przeznaczenie

Do konserwacji i zdobienia podłóg parkietowych i korkowych oraz schodów i innych konstrukcji drewnianych we wnętrzach.

Wersja 4436-090 polecana również do pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym nasileniu ruchu.

## Cechy szczególne

- Wzmocniony poliuretanem, tworzy bardzo wytrzymałą powłokę
- Mocny i odporny na ścieranie
- Szybko schnący i bezwonny - przyjazny dla ludzi i otoczenia
- Nie żółknie
- Nie wymaga podkładu

## Uwaga!

Lakier może być używany sam, jak również w postaci mieszaniny z utwardzaczem. Zastosowanie utwardzacza do każdej warstwy, zwiększa odporność powłoki na ścieranie i alkalia.

## Kolor

Bezbarwny.

## Dane techniczne

### Spoivo

Akrylowo-poliuretanowe.

### Połysek

4436/090: błyszczący - ok. 70-90 przy kącie 60°.

4436/050: półbłyszczący - ok. 45-52 przy kącie 60°.

### Czas schnięcia (temp. 23°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość: po ok. 30 min.

Nakładanie drugiej warstwy po ok. 4 godz.

Całkowita suchość po ok. 24 godz.

Pełne utwardzenie powłoki po 1 tygodniu.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (Ø 4,20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,0	ok. 31	ok. 12m <sup>2</sup> /l	40-45 s	Nieznacznym

## Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać.
- Powierzchnia musi być sucha, jednolita, wolna od oleju, tłuszczu, kurzu, pyłu i wosku.
- Powierzchnie woskowane należy wycyklinować do surowego drewna.
- Powierzchnie uprzednio lakierowane należy przeszlifować i oczyścić. Pozostałości mydła i innych środków zasadowych należy dokładnie usunąć.
- W przypadku podłóg korkowych, uprzednio lakierowanych, oraz na drewnie egzotycznym zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni.
- Na podłoża uprzednio lakierowane nakładać 1-2 warstwy.
- Na podłoża z surowego lub cyklinowanego drewna nakładać 1-2 warstwy i po przeszlifowaniu następne 1-2.
- Nanosić pędzlem lub wałkiem.
- W czasie stosowania lakieru oraz procesu schnięcia temperatura otoczenia nie może być niższa niż 5°C, a wilgotność powietrza przekraczać 80%.
- Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.

## Uwagi

- W czasie nakładania powłoka może mieć mleczny wygląd, jednak po wyschnięciu lakier staje się przezroczysty.
- W pierwszym tygodniu należy unikać intensywnego użytkowania podłogi oraz mycia jej wodą.
- Istnieje możliwość zmiany naturalnego koloru surowego drewna poprzez zabarwienie go 1 warstwą wybranego odcienia BONDEX WOOD STAIN, a następnie polakierowanie jak wyżej.

## Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać.

## Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

## Trwałość

5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

W postaci mieszaniny z utwardzaczem 8 godzin.

## Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temperaturze powyżej 5°C.

## Produkt posiada atest PZH

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat.i, pkt.9): 140 g/l (2007) 140 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 63 g/l LZO.

4436 090/050	0,75 l	2,5 l	5 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	2	1
<b>Utwardzacz</b>	-	21 ml	
szt. w opakowaniu	-	6	

