

Rodzaj produktu

Akrylowo - alkidowa farba emulsyjna na zewnątrz.

Przeznaczenie

Wszelkie podłoża mineralne na zewnątrz.

Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej - również w placówkach oświatowo - wychowawczych i służby zdrowia, a także zakładach przemysłowych i magazynach, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Cechy szczególne

- O wysokim stopniu krycia, doskonale biała
- Odporna na szorowanie - 6000 cykli
- Ułatwia oddychanie ścianom - paroprzepuszczalność 31 g/m² x 24h
- Tworzy powłokę o wyjątkowej odporności na wodę i szkodliwe działanie czynników atmosferycznych
- Niewrażliwa na grzyby i pleśń
- Doskonale przyczepna do podłoża, również lekko kredującego
- Odpowiednia do renowacji starych powierzchni
- Odporna na starzenie się
- Hydrofobowa

Kolor

800 - Biały

Bazy: 10, 20, 30, 40 umożliwiające barwienie na ponad 1700 kolorów.

Dane techniczne

Spoivo

Kopolimer akrylowy i żywica alkidowa.

Pigmenty

Dwutlenek tytanu, tlenki żelaza i odporne na światło pigmenty organiczne.

Połysek

Matowy - ok. 3,5 przy kącie 60°.

Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 1 godz

Nakładanie drugiej warstwy po 24 godz.

Całkowita suchość po 1 do 2 dni.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (E1, 20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,32	ok. 55	6 -10 m ² /l	ok. 41	Nieznaczny

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać
- Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe.
- Słabo przylegające warstwy starej farby należy usunąć.
- Brud i tłuszcz, jak również podłoża kredujące zmyć wodą i mydłem.
- Odpowiednim środkiem grzybobójczym usunąć pleśń i grzyby.
- Na podłożach mocno zasadowych należy zastosować podkład z BONDEX ELEWACJA.
- Podłoża silnie kredujące zagruntować preparatem BONDEX PRIMER lub BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY.
- Nakładać 2 warstwy.
- Nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
- Na świeże podłoża mineralne nanosić po 30 dniach.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C i wilgotności względnej przekraczającej 80%.
- Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.

Rozcieńczanie

Pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 5 - 10%. Drugą warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

Trwałość

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

Produkt posiada atest PZH

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81913:1998

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat.a, pkt.3): 75 g/l (2007).

Produkt ten zawiera maks. 75 g/l LZO.

2711 biała	2,5 l	5 l	10 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	-	1	1
bazy 10-40	2,25 l	4,5 l	9 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1	1

