

PRIMER 2735 PODKŁAD GRUNTUJĄCY 2735

BONDEX

Rodzaj produktu

Podkład do podłoży mineralnych na bazie mikrodyspersyjnej emulsji akrylowej.
BONDEX PRIMER dostępny jest w postaci KONCENTRATU.
BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY jest gotowy do użycia.

Przeznaczenie

Do uszczelniania i zwiększania przyczepności podłoża z betonu, azbestocementu, tynku i gipsu we wnętrzach i na zewnątrz. Odpowiedni pod farby emulsyjne i akrylowe, a także tapety, glazurę oraz do wzmacniania wylewek betonowych (np. pod panele podłogowe, płytki ceramiczne).

Cechy szczególne

- Zwiększa własności wiążące powierzchni lekko kreuujących, zapewniając im jednolitą absorpcyjność
- Poprawia przyczepność farby wierzchniej do podłoża
- Dzięki własnościom uszczelniającym zmniejsza chłonność podłoża
- Nie zawiera żadnych rozpuszczalników organicznych
- Szybko schnący, łatwy w użyciu

Kolor

Przejrzysty błękit.

Dane techniczne

Spoiwo

Mikrodyspersja akrylowa.

Pigment

Organiczny.

Czas schnięcia (temp. 23°C, wilg. 60%)

Ok. 2 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (Ø 4, 20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,1	ok.17	ok. 5-10 m ² /l (po rozcieńczeniu)	10-12 s	Nieznacznym

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- KONCENTRAT BONDEX PRIMER: zawartość opakowania należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2. W ten sposób z 1 litra koncentratu otrzymujemy 3 litry preparatu gotowego do użyciu. W przypadku gładzi gipsowej i płyt gipsowo - kartonowych stosować rozcieńczenie 1:4.
- Podłoże musi być czyste, suche i absorpcyjne.
- Podłoża kreuujące przed nałożeniem podkładu należy zmyć wodą.
- Nakładać 1 warstwę pędzlem lub wałkiem.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub wilgotności względnej przekraczającej 80%.

Rozcieńczanie

Zależnie od chłonności podłoża, zgodnie ze sposobem użycia.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

Trwałość

BONDEX PRIMER: 3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY: 2 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

Produkt posiada atest PZH

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81906: 2003

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu

(kat.a, pkt.8): 50 g/l (2007) 30 g/l (2010).

Produkt ten zawiera 0 g/l LZO.

PRIMER	1 l	5 l
PODKŁAD GRUNTUJĄCY	-	5 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	8	1

TESTER 74438

Dostępny w bazach 10-50.

Pozwala na wymieszanie niewielkiej ilości farby w wybranym kolorze.

Daje szansę przeprowadzenia w domu próby na powierzchni 3-4 m²

Produkt nie jest przeznaczony do malowania ścian.

Pojemność 0,38 l.

Produkt posiada atest PZH

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu

(kat.a, pkt.1): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010).

Produkt ten zawiera 1 g/l LZO.

