

**Rodzaj produktu**

Żelowa lazura do drewna, na zewnątrz.

**Przeznaczenie**

Ochrona i zdobienie wszelkiego rodzaju konstrukcji drewnianych na zewnątrz. Odpowiedni również do sklejki, płyt stolarskich i wiórowych.  
DOSKONAŁY DO MEBLI OGRODOWYCH.

**Cechy szczególne**

- **Zabezpiecza do 5 lat** przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta
- Dzięki żelowej konsystencji nie kapie i nie spływa po pędzlu
- Chroni podłoże przed pleśnią i sinizną
- Posiada właściwości hydrofobowe (odpycha wodę)
- Odporny na promienie UV - chroni drewno przed zmianą koloru
- Uwypukla rysunek i strukturę drewna

**Kolor**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 7551 - Ciemna zieleń | 7803 - Sosna oregońska |
| 7805 - Dąb           | 7808 - Makasar         |
| 7804 - Tek           | 7810 - Palisander      |
| 7809 - Mahoń         |                        |

**Dane techniczne**

**Spoivo**

Tiksotropowa żywica alkidowa.

**Pigmenty**

Organiczne i nieorganiczne.

**Dodatki specjalne**

Ok. 0,6% tolylfuanid.

**Połysk**

Półmatowy do jedwabistego: 25 - 35, przy kącie 60°.

**Czas schnięcia**

Pyłosuchość po ok. 3 godz.

Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 24 godz.

Należy poczekać 48 godz. przed zamknięciem świeżo malowanych okien.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (cP)	Zapach
Benzyna lakowa	ok. 0,9	38 - 42	12 - 14 m <sup>2</sup> / l	ok. 1500	Rozpuszczalnika

**Sposób użycia**

- **Nie mieszać przed użyciem!** Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.
- Podłoże musi być suche oraz wolne od brudu, tłuszczu i kurzu.
- Powierzchnie zniszczone należy zeszlifować do zdrowej warstwy. Powierzchnie zdrowe, uprzednio kryte powłokami transparentnymi wystarczy lekko przeszlifować papierem ściernym.
- Powierzchnie uprzednio malowane powłokami kryjącymi należy zeszlifować do surowego drewna.
- Podłoże z surowego, miękkiego drewna należy zagruntować jedną warstwą impregnatu BONDEX WOOD PRESERVER lub BONDEX KONSTRUKTOR. Wymóg ten nie dotyczy drewna twardego.
- Nakładać 2-3 warstwy.
- Nanosić pędzlem.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub wilgotności względnej przekraczającej 80%.

**Rozcieńczanie**

Nie rozcieńczać.

**Czyszczenie narzędzi**

Benzyną lakową.

**Trwałość**

5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

**Sposób przechowywania**

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

**Produkt posiada atest PZH**

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat.e, pkt.5): 500 g/l (2007) 400 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 399 g/l LZO.

**Produkt  
rekomendowany  
przez:**



<b>4292</b>	0,75 l	2,5l
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	2