

Rodzaj produktu

Lakier barwiący do zdobienia i ochrony drewna.

Przeznaczenie

Do drewna nowego i starego, we wnętrzach i na zewnątrz. Szczególnie polecany do zdobienia mebli, stolarki okiennej i drzwiowej, żaluzji, płotów itp.

Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej - również w placówkach oświatowo - wychowawczych i służby zdrowia, a także zakładach przemysłowych i magazynach, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Cechy szczególne

- Tworzy elastyczną i zmywalną powłokę
- Zabezpiecza drewno przed działaniem wilgoci, wody oraz promieni UV
- Odpowiedni na drewno nowe jak i uprzednio lakierowane

Kolor

- 759 - Złoty dąb
- 761 - Orzech laskowy
- 762 - Sosna oregońska
- 763 - Ciemny dąb
- 764 - Mahoń
- 729 - Tek
- 800 - Biały

Dane techniczne

Spoivo

Żywica alkidowo-poliuretanowa.

Połyśk

Półbłyszczący ok. 45 - 55, przy kącie 60°.

Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 60%)

Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 6 godz.

Całkowita suchość po ok. 24 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (Ø 4, 20°C)	Zapach
Benzyna lakowa	ok. 0,89	ok. 43	ok. 10 m ² /l	50 s	Rozpuszczalnika

Sposób użycia

- Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać, w czasie stosowania mieszać co kilka minut.
- Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe. Maksymalna wilgotność drewna - 18 %.
- Powierzchnie z drewna surowego lub lakierowanego przetrzeć papierem ściernym, oczyścić i osuszyć.
- Z powierzchni malowanych o dużym stopniu zużycia lub powlekanych preparatami zawierającymi wosk, należy usunąć stare powłoki mechanicznie lub odpowiednim środkiem chemicznym, do surowego drewna.
- Dla uzyskania najlepszych efektów ochronnych surowe drewno na zewnątrz należy zaimpregnować BONDEX WOOD PRESERVER lub BONDEX KONSTRUKTOR.
- Nakładać 2 - 3 warstwy za pomocą pędzla lub pistoletu.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy przetrzeć papierem ściernym (grubość 200 - 300) i oczyścić z pyłu.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub przy wilgotności powietrza powyżej 80%.
- Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.

Uwagi

Produkt wzmacnia naturalny rysunek drewna.

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać. Przy natrysku bezpowietrznym rozcieńczać benzyną lakową maks. do 10%.

Czyszczenie narzędzi

Benzyną lakową, natychmiast po użyciu.

Trwałość

5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Produkt posiada atest PZH

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu

(kat.e, pkt.5): 500 g/l (2007), 400 g/l (2010).

Produkt ten zawiera maks. 397 g/l LZO.

4530	0,25 l	0,75 l	2,5
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	4	2

