

Rodzaj produktu

Alkidowy impregnat barwiący do drewna.

Przeznaczenie

Do konserwacji i zdobienia wszelkich konstrukcji i elementów drewnianych na zewnątrz.
POLECANY NA PŁOTY I FASADY.

Cechy szczególne

- Odporny na wodę i czynniki atmosferyczne
- Nie tłuszczy się i nie pęka
- Zabezpiecza przed atakiem i rozwojem sinizny i pleśni
- Zastosowanie głęboko wnikających w podłoże pigmentów koloidalnych, zmniejsza ryzyko ich wymywania, a także gwarantuje jednolite zabarwienie i maksymalną ochronę drewna przed niszczącym działaniem promieni UV - tym samym, obniża koszty konserwacji podłoża
- Hydrofobowy
- Wysoka zawartość substancji stałych zapewnia długotrwały efekt ochronny.

Uwaga

Zależnie od podłoża i ilości warstw produkt daje wykończenie matowe do jedwabistego.

Kolor

7805 - Dąb	7551 - Ciemna zieleń	7812 - Sekwoja
7804 - Tek	7809 - Mahoń	9900 - Bezbarwny
7813 - Orzech laskowy	7803 - Sosna oregoińska	
7808 - Makasar	7810 - Palisander	Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.

Dane techniczne**Spoivo**

Żywica alkidowa.

Pigmenty

Organiczne i nieorganiczne.

Dotądki specjalne

<1% dichloroamid.

Polysk

10 - 40 przy kącie 60°.

Czas schnięcia (temp. 23°C, wilg. 60%).

Pyłosuchość po ok. 6 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po 16 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (Ø4, 20°C)	Zapach
Benzyna lakowa	0,8 - 1,0	ok.35	10 - 16 m ² /l	10 s	Rozpuszczalnika

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe. Wilgotność podłoża: drewno miękkie maks. - 15%, twarde maks. - 12%.
- Z powierzchni uprzednio malowanych czy lakierowanych należy usunąć (strugając lub szlifując) stare warstwy farby lub lakieru aż do surowego drewna.
- Nakładać 2 - 3 warstwy.
- Nanosić pędzlem, metodą zanurzeniową lub natryskową.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub przy wilgotności powietrza powyżej 80%.

Uwagi

- Najlepsze efekty osiąga się po zastosowaniu 1 warstwy BONDEX WOOD STAIN w wybranym kolorze i następnie 2 warstw BONDEX SATIN FINISH
- Nigdy nie należy stosować samego BONDEX WOOD STAIN w wersji bezbarwnej na elementach drewnianych, na zewnątrz. Bezbarwny BONDEX WOOD STAIN przeznaczony jest jedynie do rozjaśniania odcieni barwiących, maksymalnie w 25%.
- Pierwsza warstwa BONDEX WOOD STAIN musi być wersją barwiącą. W przeciwnym razie pigmenty koloidalne nie wnikną w głąb podłoża.
- Zawartość garbników w niektórych rodzajach drewna tropikalnego może spowodować wydłużenie czasu schnięcia. Dlatego też zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni, po uprzednim przemyciu jej rozcieńczalnikiem nitrocelulozowym.
- Dla uzyskania najlepszych efektów ochrony zaleca się zagruntowanie surowego, miękkiego drewna preparatem BONDEX WOOD PRESERVER lub BONDEX KONSTRUKTOR.

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi

Benzyną lakową.

Trwałość

5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Produkt posiada atest PZH

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat.e, pkt.5): 500 g/l (2007) 400 g/l (2010).
Produkt ten zawiera maks. 399 g/l LZO.

4290	0,75 l	2,5 l	5 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	2	1



Produkt
rekomendowany
przez:

